Dörrkuplast® E-3 sk (FIBRANhydro T-3 sk)

V skladu z ÖNORM B 3660, B 3665

Tehnični podatki	FIBRANhydro T-3 sk
Področje uporabe	Za strehe in konstrukcije v zemlji • Bitumenska hidroizolacija namenjena uporabi pri eno ali več-slojnem polaganju, z ali brez površinske zaščite, v skladu z EN 13707 • Bitumenska hidroizolacija namenjena zaščiti objektov pred talno vlago in vodo v skladu z EN 13969 • Bitumenska enostransko samolepilna membrana za spajanje dveh XPS slojev v sistemu SEISMIC temeljne blazine samo v kombinaciji s FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk • Bitumenska enostransko samolepilna membrana za dvoplastno hidroizolacijo ravnih streh
Postopek izvedbe	Enostransko samolepilna membrana • Silikonsko zaščitno folijo je potrebno odstranjevati postopoma, tik pred montažo. • NAVODILO! Da zagotovimo dober sprijem samolepilne membrane mora biti temperatura v fazi montaže (temperatura zraka in podlage) vsaj 10° C. V kolikor to ni zagotovljeno, je potrebno membrano dodatno segrevati z vročim zrakom ali plamenom. • V primeru enoslojnega nameščanja pozorno spojimo vse preklope s pomočjo vročega zraka ali plamena ter ustreznih orodij. • V primeru dvoslojnega nameščanja drugi sloj membrane položimo istosmerno s prvim slojem. Preklopi se ne smejo izvajati na istem mestu. • V kolikor se zahteva mehansko pritrjevanje membrane uporabljajte ploščata sidra oziroma strešna pritrdila. • Pri postopku izvedbe je potrebno upoštevati vse pomembne standarde in predpise v zvezi z bitumenskimi membranami

Vidne napake	EN 1850-1	-	brez vidnih napak
Debelina	EN 1849-1	mm	3,0
Masa na enoto površine	EN 1849-1	kg/m²	3,4 [± 10 %]
Širina / dolžina	EN 1848-1	m	1 x 10
Ravnost	EN 1848-1	mm	< 20 / 10 m
Vodotesnost (Tip T)	EN 1928, metoda B	kPa	200
Odziv na ogenj	EN 13501-1 EN ISO 11925-2	-	E
Trdnost spoja Strižna trdnost spoja vzdolžno / prečno	EN 12317-1	N/50 mm	≥ 600 / ≥ 600
Paroprepustnost Ekvivalent zračnega sloja difuzije vodne pare s_d (s_d-vrednost)	EN 1931, metoda A	m	250 [± 20 %]
Natezne lastnosti Maksimalna natezna trdnost vzdolžno / prečno	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 800 / ≥ 700
Raztezek do pretrga vzdolžno / prečno	EN 12311-1	%	≥ 2 / ≥ 2
Odpornost na trganje (na žeblju) vzdolžno / prečno	EN 12310-1	N	≥ 200 / ≥ 180
Dimenzijska stabilnost vzdolžno / prečno	EN 1107-1	%	≤ I 0,1 I
Prožnost pri nizki temperaturi	EN 1109	°C	-20
Toplotna stabilnost	EN 1110	°C	+100
Lepljivost	ÖNORM B 3648	N/30 mm	≥ 20

Armatura	Steklena tkanina
Osnovni material	Samolepilni elastomerni bitumen
Površinska zaščita zgoraj / spodaj	Polietilenski film / odstranljiva silikonizirana folija

NR: ni zahtevano v skladu z ÖNORM

NPD: ni značilne vrednosti

Dörrkuplast® E-3 sk (FIBRANhydro T-3 sk)

V skladu z ÖNORM B 3660, B 3665

Navedeni podatki so tipične vrednosti, ki temeljijo na statistični kontroli kakovosti. Pri uporabi je potrebno ustrezno upoštevati pravila stroke, norme, pravne predpise in smernice. Zaradi tega vrednosti niso zavezujoče. Proizvajalec si pridržuje pravico, do spremembe tehničnih podatkov v primeru izdaje novejše različice.

Navodila za skladiščenje: Role hidroizolacije shranjujemo v pokončni legi, zaščitene pred ekstremnimi zunanjimi vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga ipd.

01/2021

Sika Österreich GmbH Dörrstraße 1, AT-6020 Innsbruck

Tel.: +43-5-0610-0 | Fax: +43-5-0610-8160
E-mail: info@sika.at | Internet: www.bitbau-doerr.at